COLORES AL ÓLEO TITAN EXTRA FINOS







Descripción

Color al óleo de excepcional viveza de color, gran concentración pigmentaria. Excelente resistencia a la luz. Absoluta estabilidad

Campos Aplicación

Especial para aplicar sobre lienzos de lino, algodón u otros, debidamente preparados.

También puede aplicarse sobre otros soportes, como madera, tablex, cartón, etc., siempre que estén impermeabilizados con una adecuada preparación, para que tengan una buena adherencia.

Datos técnicos

Acabado	Satinado - Brillante
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Carta 82 tonalidades
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,10 - 2,45 Kg/l (según color)
Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	1 día - 15 días (según pigmentación). Los tiempos de secado, se corresponden a una aplicación de un grosor aproximado entre 0,1 y 0,5 mm.
Métodos de Aplicación	Pincel, paletina o espátula
Dilución	Esencia de Trementina, Esencia de Petróleo, Aceite Universal o Aceite de Lino purificado
Limpieza de Utensilios	Limpia Pinceles
Presentación	Tubos: 20 ml, 60 ml, 200 ml Botes: 500ml (según color)

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Aplicación: Aplicar en capas delgadas.

Preparación de los soportes: Los soportes deben estar limpios, secos y bien imprimados. La imprimación debe estar completamente seca, antes de aplicar los colores al óleo, de lo contrario podrían aparecer grietas, a medida que éstos vayan secando.

Telas o lienzos: Gesso Imprimación Universal TITAN.

Madera, tablex, cartón o similares: Gesso Imprimación Universal TITAN ó Selladora al Agua TITAN.

Repintado: Puede repintarse encima, teniendo en cuenta de evitar aplicar Magro sobre Graso, para prevenir agrietamientos y rechupados no deseados.

Se entiende como magro : fino (poco aceite), delgado, fluido, diluido Se entiende como graso : grueso (aceitoso), espeso, viscoso.

Mantener siempre las obras en interiores.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2013-12

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.











P. Pratense, c/114, 21 Rua Fonte Cova 08820 El Prat de Llobregat 4476-909 Castelo da Maia, Maia ESPANA Tel: +34 934 797 494 PORTUGAL Tel: +351 229 865 450 www.titanlux.com

