



FICHA TÉCNICA

KEIM CONCRETAL®-ADITIVO ESPECIAL

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Dispersión sintética al agua para masillas cementosas.

2. ÁREAS DE APLICACIÓN

Aditivo para el agua de amasado de KEIM Concretal-Masilla fina, para preparar una lechada para tapar coqueas.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

DATOS CARACTERÍSTICOS DEL MATERIAL:

- Densidad: aprox. 0,9 - 1,1 g/cm³
- Valor de pH: aprox. 8

TONALIDADES:

lechoso

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SOPORTE:

El soporte debe estar firme, libre de sales, limpio y libre de partículas sueltas, de polvo, aceite y otras sustancias que afecten a la adherencia. Las pinturas orgánicas antiguas deben eliminarse por completo. El soporte debe rasparse, generalmente mediante chorreo. En caso necesario, debe humedecerse previamente, pero no debe estar saturado con agua.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

A partir de ≥ 5 °C hasta ≤ 30 °C de temperatura de ambiente y soporte durante la aplicación y el secado. No aplicar con incidencia directa del sol ni en soportes recalentados por el sol. Proteger las superficies durante y después de la aplicación contra el sol directo, contra viento y lluvia.

PREPARACIÓN DEL MATERIAL:

Proporción de mezcla a aprox. 20 °C:

Como lechada para tapar coqueas:

25 kg de masilla en polvo KEIM Concretal-Feinspachtel

4,50 l de agua

1,5 l de KEIM Concretal-Aditivo Especial

KEIM Concretal-Aditivo Especial se añade primero al agua de amasado, se mezcla, y posteriormente se amasa la masilla.

Para enmasillados finos o enmasillados rascados:

1 l del agua de amasado (sobre la cantidad para 25 kg de masilla) se sustituye por KEIM Concretal-Aditivo Especial:

25 kg KEIM Concretal-Feinspachtel,

3,50 l agua,

1 l KEIM Concretal-Aditivo Especial

APLICACIÓN:

Como lechada para coqueas, se aplica a cepillo. Según condiciones de temperatura y soporte, se recomienda realizar pruebas. Para tendidos completos o tendidos rascados en soportes difíciles con KEIM Concretal-Masilla fina, la adición de

FICHA TÉCNICA – KEIM CONCRETAL®-ADITIVO ESPECIAL

KEIM Concretal-Aditivo Especial mejora la adherencia al soporte. En enmasillados muy finos o enmasillados rascados, siempre es recomendable añadir KEIM Concretal-Aditivo Especial.

ACABADO:

Después de un mínimo de 5 días a 20° C

CONSUMO:

aprox. 0,06 l/m² por mm como lechada para tapar coqueras

Los consumos indicados son valores orientativos para soportes lisos. Los valores exactos sólo pueden determinarse mediante pruebas en obra.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

Limpiar inmediatamente con agua.

5. PRESENTACIÓN

Contenido del envase	Unidad de medida	Cantidad en palet	Tipo de envase
5	l	70	bidón

6. ALMACENAMIENTO

Tiempo máximo de almacenamiento	Condiciones de almacenamiento
12 meses	fresco seco protegido de las heladas

7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Indicaciones para la gestión de residuos, ver apartado 13 en la Ficha de Seguridad.

CATÁLOGO EUROPEO DE RESIDUOS:

Código de desecho: 07 02 15

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Observar la Ficha de Seguridad.

9. INDICACIONES GENERALES

Cubrir las superficies que no se vayan a tratar, especialmente vidrio, cerámica y piedra natural. Lavar las salpicaduras inmediatamente con abundante agua hasta su total eliminación.

No se admite la mezcla con productos u otras sustancias ajenos al sistema.

10. CERTIFICADOS Y SELLOS DE CALIDAD

FICHA TÉCNICA – KEIM CONCRETAL®-ADITIVO ESPECIAL



Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.



KEIM ECOPAINT IBÉRICA S.L.

Octavio Lacante 55 / 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) / Tel. +34 932 192 319 / Fax +34 932 191 455
www.keim.com / info@keim.es