



LACA NITRO TAPAPOROS SATINADA

Interior. Satinado.

Código artículo: 15H



Descripción

Laca nitrocelulósica tapaporos incolora satinada, con un amplio campo de utilización. Buen lijado, transparencia y facilidad para el matizado. Secado rápido. Buen comportamiento al repintado. Puede ser usado como fondo y acabado.

Campos de aplicación

Como fondo y acabado tapaporos para madera: Piezas macizas, chapadas y contrachapadas.

Datos técnicos

Acabado: Satinado (Brillo a 60°: 65±5)

Color: Incoloro

Densidad: 0,91 - 0,93 Kg/l

Rendimiento: Como acabado: 7 - 11 m²/l, como fondo: 3 - 4m²/l

Secado a 23°C 60 % HR: 45 minutos

Repintado a 23°C 60% HR: Mínimo: 5 horas, máximo: Indefinido, previo lijado

Métodos de Aplicación: Pincel, Rodillo y Pistola Aerográfica

Dilución: Pincel y Rodillo: 20 %, Pistola aerográfica: 30 %

Diámetro Boquilla: Pistola Aerográfica: 1,7 mm

Presión Boquilla: Pistola Aerográfica: 3 atm.

Diluyente: Pincel y Rodillo: Laca Nitro Pincel 15L, Pistola Aerográfica: Laca Nitro Pistola 15M

Limpieza de utensilios: Diluyente Laca Nitro

Espesor Recomendado: Fondo: 300 - 320 ml/m²

Condiciones de aplicación, HR<80%: +10 °C - +30 °C

Punto de Inflamación, Seta Flash copa cerrada: 15 °C

Volumen Sólidos: 18 - 22 %

Presentación: 4 l, 750 ml y 375 ml.

Modo de empleo

Recomendaciones generales: Agitar correctamente el envase antes de su uso.

Evitar las pasadas manuales repetitivas, material de rápido secado. Preferible su aplicación a pistola aerográfica.

Superficies no preparadas: La superficie a barnizar deberá estar limpia de polvo, grasa y aceite. Sin restos de humedad.

Mantenimiento superficies ya pintadas en buen estado: Antes de proceder al repintado deberá lijarse una parte de la superficie, aplicando en ella la **Laca Nitro TITAN Tapaporos**, observando el correcto comportamiento del barniz

antiguo, si se produce cualquier tipo de anomalía, eliminar totalmente el barniz antiguo y aplicar como en superficies no preparadas.

Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado: Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización 05/2014

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

Pol. Ind. Pratense, c/114, 21-23
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) T. 934 797 494
www.titanlux.es

