

PINTURA DE MINIO DE HIERRO TITAN

Interior.



Código de producto : 065

Descripción

Imprimación sintética grasa para hierro y madera.

Campos Aplicación

De ligera acción antioxidante, para trabajos corrientes en estructuras metálicas en ambientes de corrosión baja. También puede utilizarse como primera mano para madera.

Datos técnicos

Naturaleza	Sintética grasa
Acabado	Semi mate
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Marrón rojizo
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,55 - 1,60 Kg/l
Rendimiento (UNE 48282)	9 - 11 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	4 - 6 horas
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	24 - 48 horas
Métodos de Aplicación	Brocha o rodillo
Limpieza de Utensilios	Disolvente Sintéticos y Grasos o Aguarrás Mineral
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	41 °C
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	60 - 62 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (i) (600/500) Max. COV 320 g/l
Presentación	4 l. y 750 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a imprimir deben estar limpias, secas, desengrasadas y desoxidadas.

Para trabajos al exterior expuestos a los agentes climatológicos, es necesaria una adecuada protección anticorrosiva con **Minio Sintético Titanlux** o **Preparación Multiusos**.

Para acabados con disolventes energicos, como nitrocelulosa, vinílicos, acrílicos y epoxis se precisa una aplicación intermedia de **Aparejo Sintético TITAN**.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Aplicar directamente 1 o 2 capas de **Pintura de Minio de Hierro TITAN**. Acabar con 1 o 2 capas de **Restorín Esmalte Alquídic Brillante**, **Titanlux Esmalte Sintético Brillante** o **Titanlak Esmalte Laca**.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

Gestión de residuos: Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, déjelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2017-02

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

065 - PINTURA DE MINIO DE HIERRO TITAN

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

