



BARNIZ EXTERIORES D8

Exterior. Brillante.

Código artículo: 135



Descripción

Barniz óleo sintético brillante duro y flexible, de gran resistencia y extraordinaria retención de brillo. Contiene filtros ultravioleta. Muy bajo olor.

Alta protección y decoración para toda clase de maderas al exterior, en torres, chalets, refugios, etc., en condiciones extremas o ambientes duros, tanto urbanos como rurales y de alta montaña.

Datos técnicos

Naturaleza: Alquídica modificada de altos sólidos

Acabado: Brillante

Color: Incoloro

Densidad: 0,92 - 0,94 Kg/l

Rendimiento: 13 - 16 m²/l

Secado a 23°C 60 % HR: 5 - 8 horas

Repintado a 23°C 60% HR: 24 horas

Métodos de Aplicación: Brocha y Rodillo

Limpieza de utensilios: Aguarrás Mineral

Punto de Inflamación, Seta Flash copa cerrada: 41 °C

Volumen Sólidos: 50 - 52 %

COV: 2.004/42IIA (e) (500/400) Máx. COVs 400 g/l

Presentación: 10 l y 4 l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

Recomendaciones generales: Remover bien en el envase y aplicar en capas delgadas, sobre superficies bien alisadas (lijadas), limpias y secas. Lijar suavemente entre capa y capa.

El contenido de humedad de la madera no debe superar el 12% en madera dura y el 15% en madera blanda.

Maderas resinosas y tropicales: pueden impedir el secado.

Lavar a fondo con diluyente TITAN Yate para eliminar la resina. Aplicar una primera capa en una superficie reducida y observar. Si la exudación de resina persiste, consultar al servicio técnico, sino terminar con 2 - 3 capas de Barniz TITAN Intemperie.

Cuando los viejos barnices sean catalizables o de poliuretano, es imprescindible lijar toda la superficie a fondo, para eliminarlos por completo, antes de aplicar Protector TITAN.

En los casos en que previamente se hubiese dado aceite de linaza, eliminarlo completamente con disolvente, rasqueta, lija, etc. procediendo después como madera nueva.

Si hubieran transcurrido más de dos meses desde la aplicación de la última capa de barniz, lijar hasta matizar, antes de rebarnizar.

Superficies no preparadas: Lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resinas y matar cantos vivos. Para una mejor protección de la madera al exterior, aplicar una capa de Protector TITAN, terminando con 2 o 3 capas de Barniz TITAN Intemperie.

Mantenimiento superficies ya pintadas en buen estado: Si sólo está ligeramente desprendido o agrietado, proceder como sigue:

Eliminar con rasqueta y lijar el barniz desprendido o blanquecino. Impregnar con Protector TITAN, las zonas desnudas de barniz para uniformizar la tonalidad, insistiendo en juntas y grietas. Se obtienen mejores resultados lijando los viejos barnices hasta matizar.

Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado: Eliminar totalmente y proceder como en madera no barnizada.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización 06/2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma.

Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

Pol. Ind. Pratense, c/114, 21-23
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) T. 934 797 494
www.titanlux.es

